

ATOMIZOVANÝ PRÁŠOK

FeSi 15 – AMC – 70

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	S	P	Mn	Cr
Max. obsah [%]	14 - 16	0,7	0,05	0,03	0,7	0,4

Sypná hmotnosť: 3,1 - 3,7 g/cm³

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
355	0	0
200	0	3
100	7	16
63	21	29
45	42	48
-45	52	58