

ATOMIZOVANÝ PRÁŠOK

P - FeSi 15 – FEIN

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P	Mn	Cr
Max. obsah [%]	14 - 16	0,7	0,25	0,05	0,035	0,7	0,4

Sypná hmotnosť: 3,5 - 4,2 g/cm³

Piknometrická hustota: 6,95 +/- 0,15 g/cm³

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
355	0	0
200	0	5
100	10	25
63	25	50
- 63	50	75