

MLETÝ PRÁŠOK

P – FeSi 15 – MC 40

Chemické zloženie:

| Prvok | Si | C | Al | S | P | Mn | Cr |
|----------------|---------|-----|------|------|-------|-----|-----|
| Max. obsah [%] | 14 – 16 | 0,8 | 0,25 | 0,05 | 0,035 | 1,0 | 0,4 |

Sypná hmotnosť: 3,0 - 3,6 g/cm³

Piknometrická hustota: 6,7 – 7,2 g/cm³

Kusovosť:

| Veľkosť sita [μm] | Min. hmot. podiel v % | Max. hmot. podiel v % |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 200 | 0 | 0,1 |
| 100 | 0 | 3 |
| 45 | 0 | 20 |
| - 45 | 80 | 100 |