

MLETÝ PRÁŠOK

P – FeSi 15 – MC 55

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P	Mn	Cr
Max. obsah [%]	14 – 16	0,8	0,25	0,05	0,035	1,0	0,4

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
355	0	0
250	0	1
150	0	1
100	1	4
75	5	10
45	20	28
- 45	61	69