

MLETÝ PRÁŠOK

P – FeSi 15 – MC 60

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P	Mn	Cr
Max. obsah [%]	14 – 16	0,8	0,25	0,05	0,035	1,0	0,4

Sypná hmotnosť: 3,0 - 3,6 g/cm³

Piknometrická hustota: 6,7 – 7,2 g/cm³

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
300	0	0,1
200	0	1
160	0	3
100	4	8
71	9	17
45	24	32
- 45	47	55