

ATOMIZOVANÝ PRÁŠOK

P - FeSi 45 - A - 355/2

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P	Mn	Cr
Max. obsah [%]	43 – 47	0,1	1,0	0,04	0,05	0,5	0,3

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
355	0	0
150	20	50
63	60	90
45	75	95
- 45	5	25