



KOVOHUTY DOLNÝ KUBÍN

ATOMIZOVANÝ PRÁŠOK

P - FeSi 45 - A - 400

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P
Max. obsah [%]	43 – 47	0,1	1,0	0,03	0,05

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
400	0	0
300	0	5
63	65	100
- 63	0	35