

MLETÝ PRÁŠOK

P – FeSi 15 – AMC 30

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P	Mn	Cr
Max. obsah [%]	14 – 16	0,7	0,25	0,05	0,035	0,7	0,4

Sypná hmotnosť: 2,9 - 3,5 g/cm³

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
355	0	0
200	0	2
100	3	15
63	16	35
45	40	60
- 45	40	60