

ATOMIZOVANÝ PRÁŠOK

P - FeSi 45 – A – 355/1

Chemické zloženie:

Prvok	Si	C	Al	S	P	Cr	Mn
Max. obsah [%]	43 – 47	0,1	1,0	0,02	0,03	1,2	1,0

Kusovosť:

Veľkosť sita [μm]	Min. hmot. podiel v %	Max. hmot. podiel v %
400	0	0
250	0	10
125	40	65
56	75	100
- 56	0	25